

GALVAEX BRILLANT^{NV}

GALVA



• DESCRIPTION

Revêtement de finition en aluminium pour protéger durablement les métaux ferreux contre la corrosion, même dans des environnements humides et salins. Sa composition en polyuréthane enrichie en pigments anticorrosion et aluminium ultra fin permet une adhérence optimale et une résistance exceptionnelle aux rayures, à la chaleur, au froid et aux huiles.

+ super couvrant

+ séchage rapide

+ Protection longue durée CONTRE LES RAYURES CHALEUR ET FROID

Tenue en température : 120-140 °C

INFOS LOGISTIQUES

• Réf : 15201
Aérosol 650 ml
(500 ml net)
Carton de 12

Code douane
32089091

Transport ADR
Non soumis ☒
Soumis ☐

• MODE D'EMPLOI

Protection de toutes surfaces acier :

Agiter fortement avant emploi, une bille doit tinter. Tenir l'aérosol verticalement. Diriger le diffuseur en direction des pièces à traiter, préalablement sablées ou nettoyées et dégraissées. Pulvériser à environ 20 cm, régulièrement, sans excès, par couches croisées.

Pour le masquage :

Directement applicable sur les surfaces rouillées (ni grasses ni humides). Agiter fortement avant emploi, une bille doit tinter. Tenir l'aérosol verticalement. Diriger le diffuseur en direction des pièces à traiter. Pulvériser à environ 20 cm, régulièrement, sans excès.

• CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Temps de séchage :
 - Sec hors poussière (à 25°C) : environ 10 minutes
 - Manipulable (à 25°C) : environ 40 minutes
 - Polymérisation et recouvrable (à 25°C) : 24 heures
- Ne contient pas de plomb.
- Ne contient pas de Dichlorométhane (ou chlorure de méthylène)
- Composition : Polyuréthane avec pigment anticorrosion et aluminium ultra fin.
Liant-résine de haute qualité : revêtement adhérent et résistant à la rayure lors de manipulations. Très bonne résistance à la chaleur, au froid, aux huiles, etc.
- Tenue en température : 120-140 °C

• RECOMMANDATIONS

Fiche technique et fiche de données de sécurité disponibles sur www.aexalt.net et www.quickfds.com.

Étiquetage : DANGER, SGH02, SGH07.

DANGEREUX

Respecter les précautions d'emploi. Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information et ne sauraient engager notre responsabilité quant aux dommages pouvant résulter d'une mauvaise utilisation des produits.